

MATCOPIN TURQUESA

COD.0004

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

CARACTERÍSTICAS

COLOR: Blanco
ASPECTO: Mate
DENSIDAD: $1,70 \pm 0,1 \text{ gr/cm}^3$
RENDIMIENTO TEÓRICO: $7 \text{ m}^2/\text{Kg}$
SECADO: 1 hora
REPINTADO: 3-4 horas
DILUCIÓN: Agua
MAX. CANTIDAD VOC's: 29 g/l

PROPIEDADES

Tiene una buena blancura, excelente cubrición y brochabilidad, ancla perfectamante y una vez seca la superficie pintada tiene un tacto sedoso, gran dureza y una buena resistencia al frote húmedo y a los álcalis.

NORMAS DE APLICACIÓN

Homogeneizar previamente el contenido. Las superficies a pintar deben estar exentas de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad eliminando previamente resto de aplicaciones anteriores. Se recomienda aplicar dos manos, la primera diluyendo la pintura original hasta un máximo del 15%, la segunda utilizar pintura original o diluida hasta un máximo del 10%. Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola y en condiciones ambientales superiores a 5°C.

USOS RECOMENDADOS

Decoración de interiores e incluso exteriores, sobre los diversos paramentos utilizados habitualmente en construcción (yeso, escayola, cemento, mortero, pladur, etc)

ALMACENAMIENTO

Almacenar protegiendo de las heladas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No inflamable. Si su aplicación es a pistola, usar equipo de protección adecuado. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 Kg, 14 L, 5Kg y 1Kg.

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización inadecuada.

Rev: 3 FECHA DE APROBACION: 07/07/2011

Central y Fábrica

Autovía de Logroño, Km. 6,200
Pol. Vistabella, Nave 5 A
50011 ZARAGOZA
Tel.: 976 33 76 93 - 976 33 72 82
Fax: 976 33 87 23
Movil: 617 48 77 02 - 609 78 36 04

Delegación Tarazona

Avda. de Navarra 57
50500 TARAZONA
Tel. y fax: 976 64 26 62

Delegación Alcañiz

Ctra. Zaragoza, 121 local 14
44600 ALCANIZ
Tel. y fax: 978 83 43 43