



## Ficha Técnica

# PROCOMUR

## Grupo: Producto Fachadas - Renova

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico exterior mate.

### PROPIEDADES


- \* Gran resistencia a la intemperie y rayos UV.
- \* Excelente impermeabilidad al agua (W3) y buena transpirabilidad al vapor de agua (V2)
- \* Blancura inalterable.
- \* Fácil aplicación y rápida ejecución.
- \* Con conservante antimoho y antiverdín (biocida encapsulado).
- \* Buena adherencia.
- \* Buena opacidad y rendimiento.
- \* Ensayo de reacción al fuego B-s1,d0

### USOS

Especialmente indicado para la protección y decoración de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vehículo fijo</b>             | Copolímero acrílico estirenado.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pigmentos</b>                 | Dióxido de titanio, óxido de hierro y pigmentos orgánicos                                                                                                                                                                 |
| <b>Disolvente</b>                | Agua                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Brillo</b>                    | Mate                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Color</b>                     | Blanco y colores (Según carta)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contenido en sólidos</b>      | 38-46% en volumen y 58-65% en peso (en función del color).                                                                                                                                                                |
| <b>COV</b>                       | Máximo de 20 g/L                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Densidad</b>                  | 1,38-1,55 Kg/L                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Viscosidad</b>                | 125 ± 5 U.K. a 20°C.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Secado a 23°C. y 50% H.R.</b> | Al tacto: 1/2 – 1 hora.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Repintado</b>                 | 6 - 8 horas.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rendimiento estándar</b>      | De 10-12 m <sup>2</sup> /L por capa, en función de la rugosidad y absorción de la superficie.                                                                                                                             |
| <b>Espesor de película</b>       | 100-125 micras húmedas. 40-55 micras secas por capa.<br>El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución. |
| <b>Norma EN-1062</b>             | Transpirabilidad al vapor de agua: Clase V2 (media)<br>Impermeabilidad al agua: Clase W3 (Alta)                                                                                                                           |



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. n° B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158  
Página 2 de 2

**Edición 10/2024**  
La presente edición anula las anteriores



## MODO DE EMPLEO

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

**Temperatura de aplicación** De 5°C a 35°C.

**Máxima humedad relativa** 85 %  
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas o muy frías.

|                             |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Útiles de Aplicación</b> | <u>Rodillo/Rodillo</u> | <u>Pistola airless</u> |
| Disolvente:                 | Agua                   | Agua                   |
| Dilución:                   | 0-5%                   | 0-5%                   |

**Limpieza de útiles** Agua.

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

**Preparación previa** Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.  
Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.

**Superficies nuevas** Aplicar una primera mano de la imprimación Hydroprimer o Procofix según las indicaciones de las fichas técnicas.


**Acabado** Aplicar dos manos de Procomur de acuerdo con las condiciones de aplicación.

**Superficies pintadas** Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar con agua a presión y proceder como en superficies nuevas.  
Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada o desconchada, se procederá a su eliminación y se tratará como en superficies nuevas.  
En superficies muy gastadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.

**OBSERVACIONES** Si existe formación de mohos o algas eliminar dicha contaminación con Dique Limpiador Antimoho e imprimir adecuadamente.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Instrucciones de Seguridad** Consultar etiquetado del envase.  
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.  
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. n° B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158  
Página 2 de 2

**Edición 10/2024**  
La presente edición anula las anteriores



**Tiempo de almacenaje**

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Akzo Nobel que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Akzo Nobel Coatings S.L.U no se hará responsable del buen fin de la aplicación.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.  
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.  
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.  
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

